



Technisches Datenblatt

Tel. : 0271 / 319923
Fax. : 0271 / 3199244

Kleber Typ I

Kleber:	Reinacrylat, mit guter Anfangsklebkraft und sehr guter Endklebkraft, welche sich im Laufe der Zeit aufbaut. Sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit, Eine Weichmacherwanderung ist bei den meisten Oberflächen nicht festzustellen (muß im Einzelfall getestet werden). Der Kleber ist frei von Lösungsmitteln und erzielt sehr gute Foggingwerte. Temperaturbeständigkeit langfristig -40 bis + 120° C, kurzfristig + 200 ° C
Träger:	entfällt, da Transferklebeband
Interliner:	Releasepapier, gelb, 90 g / m ²
Gesamtstärke:	0,03 mm
Klebkraft (gemäß AFERA 4001):	14 N / 25 mm
Klebergewicht:	30 g / m ²
Temperaturbeständigkeit:	von - 40 bis + 120° C

Stand 08/05

Alle angegebenen Daten sind Mittelwerte. Bei Anwendung unserer Klebebänder sind sorgfältige eigene Versuche durchzuführen, da Faktoren wie die Verträglichkeit mit anderen Materialien oder die Haftung auf dem Untergrund von einer Fülle von Faktoren beeinflusst werden, die in unseren Versuchen nicht alle erfaßt werden können.