



Telefon 0271/ 319923
Fax 0271/ 3199244

Technisches Datenblatt

Kleber Typ V

Kleber:	Modifizierter Acrylatkleber. Sehr hohe Klebkraft auch auf schwierigen Oberflächen wie Schäume, PE-Folien und PP-Folien. Gute UV- und Alterungsbeständigkeit. Temperaturbeständigkeit langfristig 95°C, kurzfristig bis 120°C.
Träger:	PES/ PVA Gittergelege
Interliner:	PE- 50 – 60 my
Gesamtstärke (ohne Liner):	0,08
Klebkraft (AFERA 4001):	ca. 18 N/ 25mm
Klebergewicht:	70 g/m²
Scherfestigkeit: (ASTM D1002)	40N/ 25mm
Temperaturbeständigkeit:	- 40 bis 95° kurzfristig 120°C

Hinweis:

Alle angegebenen Daten sind Mittelwerte. Bei Anwendung unserer Klebebänder sind sorgfältige eigene Versuche durchzuführen, da Faktoren wie die Verträglichkeit mit anderen Materialien oder die Haftung auf dem Untergrund von einer Fülle von Faktoren beeinflusst werden, die in unseren Versuchen nicht alle erfasst werden können.