



Telefon (0271) 319923
Telefax (0271) 3199244

Technisches Datenblatt Polyurethan-Schaum

Klebstoff	:	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebstoffzwischenträger	:	Polyestergelege
Abdeckmaterial	:	PE-Silikonfolie
Klebkraft	:	min. 10 N/25mm
Temperaturbereich	:	-30 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	:	gut
Schaumdaten	:	
Material	:	Polyurethanester
Farbe	:	weiß
Raumgewicht	:	28 +/- 3kg/m³
Zugfestigkeit	:	210 +/- 50 kPa
Bruchdehnung	:	280 +/- 50 %
Stauchhärte bei 40 % Verformung	:	3,5 +/- 1,0 kPa

Abweichungen in Porosität und Oberflächenbeschaffenheit, sowie Änderungen, die sich aufgrund neuer chemischer und technologischer Erkenntnisse ergeben, behalten wir uns vor.
Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den unterschiedlichen Anwendungsgebieten mit der Einwirkung uns unbekannter Faktoren gerechnet werden muß, die Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen.